



INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO



AIMPLAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL PLÁSTICO

INFORME AT-0687/07
NV-07-1606

CAMBIO DE ASPECTO	ANOTACIÓN
Ninguno	O
Ligero	F
Moderado	M
Grande	L

RESULTADO/S

Muestra: Perfil de PVC (Código 07/1606/1)

Agente Químico	Color	Opacidad	Cambio de aspecto		
			Aspecto	Parámetros Secundarios	Escala de grises
Sulfumán (ácido clorhídrico en solución)	O	O	O	-	5
Acetona	F	O	L	a, b, d, f	4/5-5
Amoníaco (hidróxido amónico en solución)	O	O	O	-	5
Lejía (hipoclorito sódico)	O	O	O	-	4/5
Detergente	O	O	O	-	5



Avda. Luxemburgo Parcela G-10 Nave 6
30353 POL. IND. CABEZO BEAZA
CARTAGENA-MURCIA
SPAIN
+34 968501406
www.e-palsa.com
palsa@e-palsa.com

coordenadas GPS
37° 37' 14" N
0° 57' 41" O